IMPERMEABILIZANTE DE SUELOS RÚSTICOS
Y PIEDRAS POROSAS
Protege contra las manchas y facilita el mantenimiento cotidiano.

LIBERON
IMPERMEABILIZANTE DE SUELOS RÚSTICOS Y PIEDRAS POROSAS
IMPERMEABILIZANTE DE MOSAICOS Y PAVIMENTOS POROSOS
Interior - Exterior

Uso:
Para todo tipo de suelos porosos: suelos rústicos, terracotas, losetas, gres no esmaltado, piedras naturales…

Características:
- Compuesto a base de aceite de linaza.
- Impregna la piedra y permite eliminar definitivamente la porosidad del suelo, e impide así la formación de manchas, facilitando su mantenimiento diario.
- Reaviva el color natural del suelo.

Modo de empleo:
Verificar la porosidad del suelo: echar unas gotas de agua sobre varias baldosas y seguidamente secarlas. Si su color ha oscurecido es que las baldosas son porosas y necesitan un tratamiento impermeabilizante. En caso contrario, aplicar directamente un producto de acabado (**Abrillantador de Suelos Rústicos Libéron**).
- El suelo tiene que estar perfectamente limpio (**Limpiador Concentrado de Suelos Rústicos Libéron**).
- Aplicar el impermeabilizante a pincel y al mismo tiempo, secar el excedente con la ayuda de un trapo limpio y seco (sin esperar más de 5 o 10 minutos). Nuestro consejo: aplicar en franjas sucesivas terminando hacia la puerta de salida.
- Dejar secar 24 horas y rehacer el test de la gota de agua para verificar si la impermeabilización es suficiente o si una segunda capa es necesaria.
- Aplicar seguidamente un producto de acabado (**Abrillantador de Suelos Rústicos Libéron**).

El consejo de Libéron:
El resultado final depende esencialmente de la naturaleza y de la calidad del suelo que pueden ser muy variables: hacer siempre un ensayo previo. Para apreciar la subida de tono de su suelo con el Impermeabilizante, mojar una pequeña superficie con aguarrás: así obtendrá el color definitivo después de una impermeabilización. Utilizado en exteriores, el Impermeabilizante evita la formación de moho en sus terrazas y protege las piedras frágiles contra la acción del hielo.

Rendimiento:
1L = +/- 10 a 20m²

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.